

## VERNIS NOIR BITUMINEUX

### 1. Destination

#### EMPLACEMENT

- Extérieur - Intérieur

#### LOCALISATION

- Surfaces en atmosphère rurale, urbaine, maritime et industrielle
- Bonne résistance en immersion dans l'eau

#### SUPPORTS

- Fer, bois, ciment.

AFNOR NFT 36 005 - Famille I Classe 9 c

### 2. Propriétés

- Bonne résistance à l'eau.
- Protection économique.
- ATTENTION : ne résiste pas à l'action des solvants.
- En extérieur, il se produit un farinage dans le temps.

#### REGLEMENTATION COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l (2010)

Ce produit contient moins de 495 g/l COV.

### 3. Mode d'emploi

#### PREPARATION DES SUPPORTS

- Eliminer la rouille et la calamine par grattage et brossage.
- Dégraisser si nécessaire.

#### APPLICATION

- Brosse ou rouleau : sans dilution
- Pistolet : diluer à 8 %
- S'applique en 1 ou 2 couches de 50 microns secs.

#### RENDEMENT

- 7 à 8 m<sup>2</sup>/litre

#### SECHAGE à 20 °C et HUMIDITE RELATIVE de 65 %

- Hors poussières : 1 heure
- Sec : 6 heures
- Recouvrable : 24 heures

Produit réservé aux utilisateurs professionnels

### 4. Caractéristiques

LIANT : Bitume

DENSITE : 1.18

EXTRAIT SEC : 70 %

TAUX VOLUMIQUE D'EXTRAIT SEC : 63 %

## 5. Stockage et étiquetage

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Irritant pour la peau.

Nocif par inhalation et par contact avec peau.

Inflammable.

Conserver hors de la portée des enfants.

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Ne pas respirer les vapeurs

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Pour de plus amples renseignements, se référer à notre Fiche de Données de Sécurité.